

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BRO CU P 6

ALEACIONES PARA SOLDADURA FUERTE

FABRICANTE	NOMBRE COMERCIAL
BROQUETAS, S.L. C/ CAN SALLARÈS 12-16 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA BARCELONA – ESPAÑA TELF. 0034 936401900 FAX 0034 936300938 broquetas@broquetas.com	BRO Cu P 6
IMAGEN PRODUCTO	DESCRIPCIÓN MATERIAL
	<p>La aleación BRO Cu P 6 tiene un punto de fusión 760°C. Indicadas para la unión de cobre con cobre, latón y bronce. Por su contenido en fósforo no incorporan recubrimiento con flux. Utilizado principalmente para instalaciones hidro-sanitarias, calefacción, refrigeración.</p> <p>Se recomienda el uso de desoxidante BROPOLS en las uniones de cobre-latón y cobre-bronce</p>
COMPOSICIÓN	NORMATIVA
Cu 94% P 6%	UNE-EN 17672 aleación Cu179
OTRAS INFORMACIONES	
<p>Diámetros: Este producto se puede suministra en diámetros Ø1.5 mm x 500mm de largo y Ø2 mm x 500 mm de largo</p> <p>Formatos: Se suministra en paquetes de 1kg, 200 g y 5 varillas.</p> <p>Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.</p>	
INTERLOCUTOR	DATOS DE INTERÉS
GEORGINA GOMEZ Resp. De Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> . Última actualización: Noviembre 2014 . Sector que expide la hoja de datos: Broquetas, S. L.